



CUSHIONMASTER™ I

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CushionMaster I está diseñado para ser aplicado como recubrimiento secundario enseguida de capas de CushionMaster II, como parte del Sistema ProCushion de SealMaster. Una de las características de CushionMaster I son las partículas de hule finas para una textura cerrada.

Color: Negro al secarse.

Usos: Canchas de tenis o cualquier otra superficie recreacional de asfalto o concreto resistente para los Sistemas SportMaster®.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Diluir CushionMaster I con agua usando las siguientes proporciones:

4 partes de CushionMaster I por una parte de agua.

APLICACIÓN: Utilice una rasqueta de hule suave. No aplique hasta que la capa previa haya secado. Tres capas de CushionMaster II seguido de dos capas de CushionMaster I se requieren para un óptimo desempeño. Capas adicionales se pueden aplicar para una mayor resistencia.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo.....	Emulsión Acrílica
Inflamabilidad.....	No inflamable
Punto de inflamabilidad.....	Ninguno
Olor.....	Amoniaco
% Material No Volátil	55.92 ± 5
Periodo de Conservación	1 Año
Peso por litro a 25° C	4.3 ± 1.9

Emulsión Acrílica (60% no volátil).....	36.12
Material Filler Orgánico	14.88
Material Filler Inherente.....	17.31
Aditivos Varios.....	4.22
Agua	27.47

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

Superficies nuevas de asfalto deberán curar 30 días previamente a la aplicación. Superficies asfálticas recién curadas ó texturas rugosas deberán ser selladas primero con Acrylic Resurfacer (Véase ficha técnica)

Superficies nuevas de Concreto deberán curar 28 días previamente a la aplicación. Superficies de Concreto deberán de tener un terminado de barrido de escoba medio u otra textura áspera. No deberá de usarse nunca una paleta/llana metálica. Grabe la superficie con ácido fosfórico y aplique Promotor de Adherencia para concreto Concreto de SportMaster®.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 0.45-0.54 Lts/m² por capa. El rendimiento está basado en litros (galones) sin diluir.

TIEMPO DE SECADO

De 1 a 2 horas (60-120 minutos) bajo condiciones óptimas de secado. Aplicaciones bajo techo son sustancialmente afectadas por la temperatura y la ventilación disponible ocasionando un secado más lento.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO