



TRACKMASTER™

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TrackMaster Plus es una emulsión acrílica pigmentada y fabricada con partículas de caucho, graduadas y diseñadas para impartir una flexibilidad y durabilidad excepcionales a pistas de asfalto y otras superficies deportivas.

Color: Neutro. El color deseado se logra mezclando los pigmentos de dispersión ColorPlus™ con el Concentrado de TrackMaster Plus™.

Usos: TrackMaster Plus está diseñado para embellecer y proteger pistas de asfalto y superficies para eventos de campo. TrackMaster Plus protege contra la oxidación y la penetración de humedad en las superficies asfálticas. TrackMaster Plus también reduce los costos de mantenimiento y prolonga la vida útil.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Diluya el TrackMaster Plus con agua usando la siguiente proporción:

4 partes de TrackMaster Plus por 1 parte de agua.

APLICACIÓN: Como recubrimiento, TrackMaster Plus se aplica con una escobilla de goma suave. TrackMaster Plus también se puede rociar con diafragma de aire o sistemas de rociado hidráulico. Se recomienda un mínimo de dos capas. Deje que la superficie recubierta se cure por 24 horas antes de abrirla para usarla.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo..... Emulsión Acrílica
Inflamabilidad..... No inflamable
Punto de inflamabilidad..... Ninguno
Periodo de Conservación 1 Año
Peso por galón a 77° F 9.3 ± 5 lbs.

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

Superficies nuevas de asfalto deberán curar 30 días previamente a la aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin sellar reciba una o más capas por la rugosidad y porosidad de la superficie, para proveer una superficie lisa, un revestimiento previo sólido para la aplicación de los revestimientos de color.

Las depresiones y las áreas poco profundas y dañadas en la superficie del asfalto se pueden corregir parchando con Lane One.

Superficies nuevas de Concreto deberán curar 28 días previamente a la aplicación. Superficies de Concreto deberán de tener un terminado de barrido de escoba medio u otra textura áspera. No deberá de usarse nunca una paleta/llana metálica. Grabe la superficie con ácido fosfórico y aplique Promotor de Adherencia para concreto Concreto de SportMaster®.

RENDIMIENTO

La cobertura de la primera capa normalmente oscilará entre 0.15 y 0.25 galones por yarda cuadrada, dependiendo de la edad, la rugosidad y la porosidad de la superficie. La cobertura en capas sucesivas oscilará entre 0.10 y 0.20 galones por yarda cuadrada. El rendimiento se basa en TrackMaster sin diluir.

TIEMPO DE SECADO

Cuarenta y cinco a noventa (45 a 90) minutos en condiciones óptimas.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-11-07-18

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO