



GATORPAVE

FABRICANTE

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GatorPave es una emulsión de asfalto modificado con polímero de un solo componente, diseñada para rellenar y reparar áreas agrietadas en superficies de pavimento de asfalto. GatorPave es un material de parchado de aplicación en frío y fácil de usar. GatorPave es una solución económica para áreas de cocodrilo.

USOS BÁSICOS

GatorPave está diseñado para parchar áreas agrietadas en superficies de pavimento de asfalto, incluidos estacionamientos, calzadas y caminos.

COMPOSICIÓN

GatorPave es una emulsión de asfalto modificado con polímeros, fortificada con fibras, caucho y agregado para proporcionar excelentes características de llenado y flexión.

PRESENTACIONES

GatorPave está disponible en contenedores de 5 galones y 55 galones.

COLOR

GatorPave seca en un color negro.

LIMITACIONES

GatorPave no se debe aplicar cuando se espera que la temperatura baje a menos de 10 ° C en cualquier momento dentro de un período de 24 horas inmediatamente después de la aplicación.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

GatorPave es un material de parcheo base agua no peligroso, amigable con el medio ambiente que contiene menos de 150 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

GatorPave cumple con los siguientes requisitos de material cuando se prueba de acuerdo con los procedimientos ASTM D140, ASTM D466, ASTM D529, ASTM D2939 y ASTM D244.

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Clasificación | Emulsión de asfalto modificado con polímeros |
| Color..... | Negro cuando está seco |
| No volátiles (%) | 73% |
| Ceniza (no volátiles) | 54% |
| Gravedad específica | 1.39 |
| Tiempo de secado | Depende de la profundidad de la grieta |
| Adhesión y resistencia al agua | No hay penetración o pérdida de adhesión |
| Resistente al calor | Sin ampollas ni flacidez |
| Flexibilidad..... | Sin grietas ni descamación |
| Resistencia al impacto | Sin astillado, descamación o grietas |

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO **viaker**

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx



GATORPAVE

INSTALACIÓN

Las áreas con grietas y piel tipo cocodrilo deben limpiarse de toda suciedad, escombros y vegetación antes de la aplicación de GatorPave.

MÉTODOS

GatorPave se extenderá sobre las áreas de reparación con una rasqueta o llana.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Revuelva bien el material. GatorPave es un material listo para usar. No diluir.

APLICACIÓN

Extienda el material del parche GatorPave sobre el área a reparar y la rasqueta o la llana al ras del pavimento contiguo. Permita que el material se seque antes de abrirlo al tráfico.

COBERTURA

La tasa de cobertura de GatorPave depende de las condiciones de la superficie del pavimento y del ancho y la profundidad de las grietas.

Es posible que se requiera un área pequeña de prueba para establecer el uso general del material.

PRECAUCIONES

Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura ambiente deben ser de un mínimo de 10 ° C. La temperatura no debe caer por debajo de 10 ° C en un período de 24 horas después de la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. No almacene recipientes cerrados a temperaturas de congelación.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-01-12-14

*ESTA INFORMACIÓN ANULA A TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO 

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO **viáker**

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@v i a k e r . c o m . m x
www.v i a k e r . c o m . m x

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO